



SMALTOPLAST Kitchen & Bath

Екологична пластична
матова боя с



Разходна норма: 11-



Време за съхнене:



Разреждане: 8-15% на



Повторно полагане:



Опаковка: 750 мл, 3 л,



Полагане: Безвъздушен



Полагане:



Полагане: Четка

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Екологична висококачествена матова пластична боя с противогъбично действие, подходяща за интериори. Благодарение на своя състав, предпазва слоевете боя от развитие на плесен, особено в помещения с повишена влажност и пари, като бани и кухни.

SMALTOPLAST Кухня и баня е с лек мирис и съчетава силна белота, изключителна покриваемост и ефективност. Боята се нанася по забележителен начин и с нея се работи лесно. Има висока устойчивост на алкали и отлична устойчивост на често миене (EN 13300 / EN 11998, клас 1). Намалено съдържание на опасни вещества. Намалено съдържание на летливи органични съединения (VOC).

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Гланц	Мат с гланц 85° < 5 единици.
Специфично тегло	1,40-1,50 кг/л, в зависимост от оттенъка.
Разходна норма:	11-13 м ² /л на слой в зависимост от повърхността.
Разреждане	с вода - 8-15% на обем.
Време за съхнене:	Суха при допир след ½-1 час. Боята придобива най-висока якост след 3-4 седмици.
Повторно полагане:	3-5 часа. Посоченото по-горе време се удължава при ниски температури и висока влажност.
VOC/ЛОС (летливи органични съединения)	«Матови покрития за вътрешни стени и товани (гланц <25 на 60°)». Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 30 г/л. Максимална ЛОС в готов за употреба продукт = 9,5 г/л VOC или ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250°C.
Емисии формалдехид	<20 µg/м ³ , 24 часа след полагане на боята (ISO 16000-3, ISO16000-9, SET/TS15516, EN16402)
Инструменти	Четка, валик, безвъздушен пистолет



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се гарантира правилното сцепление на боята, повърхността трябва да се почисти от прах, грес, мазнини, стара обелена боя, ръжда, остатъци от плесен или влага. Грундирайте повърхността със **Smaltoplast Universal Primer**, а повърхностите с петна от никотин, отработени газове, опушване от радиатор, сажди, маркери, мастило, плесен, мухъл, влага, масла, графити, грундирайте със **SMALTOX hydro**.

ПОЛАГАНЕ:

Разбъркайте добре преди употреба. Нанесете два слоя **SMALTOPLAST Кухня и баня**. Минимизиране на загубата на материал: за повърхност равна на 10 м² и два слоя, ще Ви потрябват 1,6 л боя.

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с гореща вода и сапун.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ

Съдържа биоциди [IPBC (55406-53-6) и Zinc Pyrithione (13463-41-7)] за защита на слоевете от развитие на плесен. Не замърсявайте подпочвените води по време на употреба или след нея.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. За подробни инструкции и предпазни мерки разгледайте информационния лист за безопасност на продукта.

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта се гарантира от операционната система на дружеството, която се основава на изискванията на ISO 9001, 14001 и Схемата за управление по околната среда и одитиране - EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.