



SMALTOPLAST SILK ECO

Bojë plastike hipo-alergjike
ekologjike mat me efekt kadife
me veprim antimikrobik.

E lehtë për tu pastruar



Rendimenti i mbulimit: 12 -
14 m²/lt



Koha e tharjes: 1 / 2 - 1 orë.



Hollimi: 8 - 10 % për vëllim në
ujë.



**Mundësia për shtresë të
dytë:** 3 - 5 orë



Paketimi:

E bardhë: 750 ml, 3 lt, 10 lt /

Nuancat: 1 lt, 3 lt, 10 lt



Aplikimi: Me furçë, rul, pistoletë me
spërkatje pa ajër.

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME


Smaltoplast Silk është një bojë plastike ekologjike e certifikuar, pa aromë, për ambiente të brendshme, me veshje mat dhe efekt kadife, e përshtatshme për mure, tavane, mure gipsi, suva, shtresa gipsi, etj. Shumë rezistent ndaj përthithjes së njollave. Nuk mban papastërti dhe pastrohet lehtë, duke siguruar sipërfaqe më të pastra.

Falë përbërjes së saj, ajo mbron shtresën e ngjyrës nga krijimi i mikro-organizmave (baktere dhe kërpudha), duke ju ofruar veprim fantastik antimikrobik. Ideale për ambiente me nivele të larta të lagështirës (shtëpi pa izolim të mirë, tualete, kuzhina, etj.). Përmbajtje minimale substancash të dëmshme. Përmbajtje e reduktuar e përbërësve organikë të avullueshëm (POA).

Smaltoplast Silk:

- parandalon depërtimin, rritjen dhe shumëzimin e mikroorganizmave (bakteret dhe kërpudhat) në shtresën e bojës, duke ofruar veprim antimikrobik dhe sipërfaqe më të pastra
- minimizon mundësinë e një reaksioni alergjik (hipo-alergjik) te njerëzit që jetojnë në ndërtesë, veçanërisht për grupet vulnerabël si fëmijët, të moshuarit dhe gratë shtatzëna.
- Shumë rezistent ndaj përthithjes së njollave. Vështirë të bëhet pis, pastrohet dhe lahet shumë lehtë dhe muret gjithmonë duken sikur sapo janë lyer

Smaltoplast Silk është nderuar me çmim nga Fondacioni Britanik për Alergjinë (Allergy UK, www.allergyuk.org) për kontributin e tij në reduktimin e agentëve alergjik për shkak të baktereve, kërpudhave dhe produkteve të metabolizmit të tyre (p.sh. mikotoksinat), duke ofruar një vend më të përshtatshëm për akomodimin e personave që vuajnë nga alergjia dhe probleme të astmës.



*ISO 16000/AFFSET

Smaltoplast Silk është vlerësuar nga Shoqata e Kërkimit për Bojërat (PRA - UK) si një bojë me veprim antimikrobik dhe që pastrohet lehtë dhe si një bojë që ka veti parandaluese për rritjen e mikrobeve rezistente dhe të rrezikshme në shtresën e bojës, gjë që mund të shkaktojë infeksione të rënda që mund të kenë nevojë për ndërhyrje spitalore si Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Alternaria alternata, Aspergillus versicolor, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae.

Smaltoplast Silk është certifikuar me markën e etiketës ekologjike Evropiane (EL/044/07) me klasifikimin më të mirë të mundshëm për sa i përket kohëzgjatjes dhe lehtësisë në pastrim (Klasa 1, EN 13300/ISO 11998).

Smaltoplast Silk është ideale për lyerjen e mureve, si për shembull:

- Spitale, njësi të kujdesit intensiv, kirurgji, maternitete, pavijone për monitorimin e të porsalindurve, laboratorë mikrobiologjik, klinika
- Shkolla, kopshte, azile për të moshuar
- Hotele dhe struktura të tjera akomodimi për turistë
- Zona me frekuentim të lartë (ndërtesa publike, aeroporte, restorante, kinema, kafene, vendet e punës, etj.)
- Punishte birre, fabrika mielli, furra buke, zona për përgatitjen e ushqimeve catering, kuzhina
- Farmaci dhe magazina dhe ambiente për përpunimin e ushqimeve
- Palestra dhe ambiente të tjera të brendshme sportive
- Kanalet dhe filtrat e sistemeve të kondicionimit dhe qarkullimit të ajrit në ambiente zyrash, etj.



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Shkëlqimi	Kadife-mat me indeks shkëlqimi 60°<10 njësi.
Graviteti specifik	1,30 - 1,40 kg/Lt, në varësi të nuancës.
Rendimenti i mbulimit	12 - 14 m ² /Lt për shtresë.
Hollimi	10 % - 15 % për vëllim në ujë.
Koha e tharjes	E thatë për tu prekur pas ½ - 1 orësh. Boja fiton rezistencën e saj të plotë ndaj larjes pas 3 - 4 javësh.
Mundësia për shtresë të dytë	3 - 5 orë. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë. Rekomandohet që dora e dytë për bojërat e errëta të lyhet pas 12 orësh.
POA	"Veshje saten për mure dhe tavane të brendshme (indeksi i shkëlqimit <25@60°)". Lloji Y. Vlera e pragut të POA-së = 30 gr/Lt. Përmbajtja maksimale e POA-së për produktet e gatshme = 6,5 gr/Lt. POA: përbërësit organik të avullueshëm me pikë vlimi < 250 °C.
Emetimet e formaldehidit	<10 µgr/m ³ , 24 orë pas aplikimit të bojës (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402)
Rezistenca ndaj larjes me ujë	Kategoria: 1 (sipas standardit EN 13300 / EN ISO 11998).
Mjetet	Me furçë, rul, pistoletë me spërkatje pa ajër.
Ngjyrat	E bardhë dhe në mijëra nuanca ekologjike përmes sistemit të krijimit të nuancave COLOR MOOD nga VECHRO .



PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Për të siguruar që boja të ngjitet siç duhet, sipërfaqja e lyer me bojë duhet të pastrohet nga pluhuri, yndyrat, të kruhet boja e vjetër, ndryshku, myku ose mbetjet e lagështisë. Lyerje me bojën universale Smaltoplast Universal Primer, ndërkohë që sipërfaqet me **probleme me njollat** nga nikotina, tymi, tymrat e radiatorit, duhani, markera, bojëra, kërpudha, myku, lagështia, vajra, shkrime në mure lyhen me SMALTOX hydro.

APLIKIMI

Përziemi mirë përpara përdorimit. Aplikoni dy shtresa Smaltoplast Silk. **Minimizoni shpërdorimin e bojës:** për një sipërfaqe 10 m² dhe dy shtresa, do t'ju duhet 1,5 lt bojë. **Këshillë!** Reduktoni numrin total të shtresave me nuanca të errëta, duke aplikuar si shtresë të parë SMALTOX hydro në nuancë gri S-1502.

PASTRIMI I MJETEVE

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini menjëherë ato me ujë të ngrohtë me sapun. Nëse boja thahet, ajo mund të hiqet vetëm me detergjente të fortë. Mos i zbrazni ujërat që keni larë mjetet në ujërat nëntokësorë.

KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura 8 - 30°C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët se 80 %. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në fund.

RUAJTJA

Ruajini në një vend të freskët, mbroni materialet nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. Mbylleni fort enën pas aplikimit. Rimerreni bojën që ka tepruar për ta përdorur përsëri. Ripërdorimi i ngjyrave mund të minimizojë ndjeshëm efektet në mjedis të ciklit të jetës së produkteve.

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË SIGURT

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Për udhëzime më të hollësishme - masa parandaluese, konsultohuni me Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Produktit.

Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohet nga sistemi i operimit të shoqërisë, i cili bazohet në kërkesat e standardeve të ISO 9001, 14001 dhe në rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin.