



## Corrolux Metal Effect

**Μεταλιζέ Περλέ  
Αντισκωριακό Βερνικόχρωμα**



**Απόδοση:** 8-10 m<sup>2</sup>/lt



**Στέγνωμα:** 2 - 3 ώρες



**Αραιώση:** 5% σε όγκο με Smaltolux White Spirit για πινέλο/ρολό, ή έως 8% σε όγκο με Διαλυτικό No 1 της Vechro για εφαρμογή με πιστόλι



**Επαναβαφή:** 16 - 18 ώρες



**Συσκευασία:** 750ml , 2,5lt

**Εφαρμογή:** Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ντουκόχρωμα με εξαιρετική ανάγλυφη μεταλιζέ - περλέ υφή, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες. Αποτελεί ιδανική λύση για τη βαφή και διακόσμηση μεταλλικών επιφανειών με ένα μόνο προϊόν (χωρίς αντισκωριακό), συνδυάζοντας σημαντική οικονομία σε χρόνο και κόστος υλικών με υψηλή αντισκωριακή προστασία. Το χρώμα έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Εμφάνιση</b>	Ματ με ανάγλυφη υφή.
<b>Ειδικό βάρος</b>	1,38-1,42 kg /lt (Μεταλιζέ Βάση).
<b>Απόδοση</b>	8-10 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση.
<b>Αραιώση</b>	Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 8% με Διαλυτικό No 1 VECHRO για εφαρμογή με πιστόλι.
<b>Στέγνωμα</b>	Στεγνό στην αφή σε 2- 3 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απόχρωση.
<b>Επαναβαφή</b>	16 - 18 ώρες από την εφαρμογή και αφού έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώτης στρώσης.
<b>VOC class</b>	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινιρίσμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση = 430 gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250 °C
<b>Απόχρωση</b>	Μεταλιζέ - περλέ Βάση για τη δημιουργία αποχρώσεων χρωματολογίου Corrolux Metal Effect.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από λίπη, σκόνες, λάδια, γράσα, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λ.π. Γυαλοκαρτάρετε και καθαρίστε καλά.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε δύο στρώσεις CORROLUX metal effect. Για την επίτευξη καλύτερης αντισκωριακής προστασίας και ομοιόμορφου φινιρίσματος βεβαιωθείτε ότι καλύπτονται σωστά με χρώμα όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της υπό βαφή επιφάνειας. Για την καλύτερη δυνατή αντισκωριακή προστασία, εφαρμόστε τουλάχιστον 100μm πάχος φιλμ ή εφαρμόστε πριν αστάρι OXIDOL.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

