



## Smaltolux Velatoura

### Υπόστρωμα Ξύλινων Επιφανειών



**Απόδοση:** 14 - 18 m<sup>2</sup>/lt



**Στέγνωμα:** 1 - 2 ώρες



**Αραίωση:** 4% σε όγκο με WHITE SPIRIT για πινέλο/ρολό, ή έως 4% σε όγκο με Διαλυτικό No1 για εφαρμογή με πιστόλι



**Επαναβαφή:** 1 - 2 ώρες



**Συσκευασία:** 750ml, 2,5lt, 5lt

**Εφαρμογή:** Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υπόστρωμα νέας γενιάς ειδικών αλκυδικών ρητινών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες ή / και σπατουλαριστές ξύλινες επιφάνειες και MDF. Εξασφαλίζει καλό γέμισμα, μαλακό δούλεμα, εξαιρετικό άπλωμα, μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολο τρίψιμο και επαναβάφεται πολύ γρήγορα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Στιλπνότητα</b>	Ματ με γυαλάδα 8-10 μονάδες στις 60°.
<b>Ειδικό Βάρος</b>	1,50 - 1,53 kg/lt .
<b>Απόδοση</b>	14-18 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα.
<b>Αραίωση</b>	Έως 4 % σε όγκο με διαλυτικό SMALTOUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Για εφαρμογή με πιστόλι airless έως 4% σε όγκο με Διαλυτικό No1 της VECHRO.
<b>Στέγνωμα</b>	Στεγνό στην αφή σε 1 - 2 ώρες.
<b>Επαναβαφή</b>	Τουλάχιστον 6-10 ώρες από την εφαρμογή ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
<b>VOC class</b>	«Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC=300 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση=290 gr/lt. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο θρασμού < 250 °C.
<b>Πρόσφυση</b>	Καμία αποκόλληση στη δοκιμή πρόσφυσης, κατάταξη 1 (ISO 2409).
<b>Απόχρωση</b>	Λευκό.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, κ.λπ. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Ασταρώνουμε μεταλλικές επιφάνειες με 1 στρώση αντισκωριακό OXIDOL. Σε καινούρια ξύλα αν υπάρχουν ρόζοι, αυτοί πρέπει να αφαιρεθούν ή να καούν.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις SMALTOLUX VELATOURA extra. Ως τελικό χρώμα μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά περίπτωση SMALTOLUX extra ή οποιαδήποτε ριπολίνη της VECHRO.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανατάστε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πληροί δε τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312/2014/EK Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθεύντων στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.