



Smaltolux Extra

ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ



Απόδοση: 16-18 m²/lt



Στέγνωμα: 2 - 4 ώρες



Αραίωση: 4% σε όγκο με Smaltoux White Spirit

ή έως 4% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1



Επαναβαφή: 16 ώρες



Συσκευασία:

Gloss Λευκό: 375ml, 750ml, 2,5lt, 5 lt

Satin Λευκό: 750ml, 2,5lt, 5lt

Ματ Λευκό: 750ml , 2,5lt

Ματ Μαύρο: 750ml

Εφαρμογή: Πιστόλι, Ρολό, Πιστόλι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νέας γενιάς ριπολίνη υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. Ιδανικό για εφαρμογή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει τέλειο φινίρισμα και εξαιρετικές μηχανικές αντοχές. Διατηρεί τη γυαλάδα και παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο νερό. Αποτελεί ιδανική λύση για φρεσκαρίσματα λόγω της υψηλής καλυπτικότητας. Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα και πολύ καλό στέγνωμα. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Διατίθεται σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα.

Για αποφυγή κιτρινίσματος σε εσωτερικούς χώρους χωρίς φως, χρησιμοποιείστε τη ριπολίνη νερού SMALTOLUX Hydro.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Gloss: 88-90 μονάδες στις 60° & 78-80 μονάδες στις 20° Satin: 20-30 μονάδες στις 60° Mat: 6-7 μονάδες στις 60°
Ειδικό βάρος	Gloss: 1,21 - 1,29 kg/lt (Λευκό) / 0,94 - 1,20 kg/lt (αποχρώσεις). Satin: 1,33 - 1,38 kg/lt (Λευκό). Mat: 1,38 - 1,42 kg/lt (Λευκό).
Απόδοση	16 - 18 m ² /lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
Αραίωση	Έως 4% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και για εφαρμογή με πιστόλι airless έως 4% σε όγκο με διαλυτικό Νο1 της VECHRO.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή 2 - 4 ώρες.
Επαναβαφή	Επαναβάφεται σε 16 ώρες και μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
VOC class	«Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 300 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 295 gr/lt. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Αποχρώσεις	Gloss, Satin: Λευκό & χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ. Gloss: έτοιμες αποχρώσεις Mat: Λευκό & μαύρο



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λπ. Πριν την εφαρμογή συνιστάται καλό γυαλοχαρτάρισμα ειδικά αν πρόκειται για παλαιά λαδομπογιά και καλός καθαρισμός από τις σκόνες. Ασταρώνουμε ξύλινες επιφάνειες με 1-2 στρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ SMALTOLUX, μεταλλικές επιφάνειες με 1 στρώση αντισκωριακό OXIDOL.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις SMALTOLUX extra στην κατάλληλη αραιώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό Νο1 της VECHRO, ζεστό νερό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος, στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.