



## Smaltox Mono

Μονωτικό χρώμα ρύπων & ειδικών εφαρμογών



Απόδοση: 8 - 10 m<sup>2</sup>/lt



Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες



Αραίωση: έως 20% με διαλυτικό Smaltolux White Spirit



Επαναβαφή: 4 ώρες



Συσκευασία: 750ml, 2,5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λευκό αστάρι με βάση ακρυλικές ρητίνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για την αποτελεσματική απομόνωση ρύπων και λεκέδων. Ιδανική λύση για βαφή έντονα λερωμένων επιφανειών (από καυσαέρια, καπνιά, νικοτίνη, μούχλες, παλιά υγρασία, μαρκαδόρους, μελάνια, graffiti). Έχει εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα σε νέες επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο, παρετίνα, ενώ ισχυροποιεί παλαιές επιφάνειες με κόλλα, ασβέστη, γύψο, αποσαθρωμένα χρώματα κλπ. Ιδανικό για το αστάρισμα ήδη βαμμένων εξωτερικών επιφανειών. Έχει πολύ καλή καλυπτικότητα σε αντίθεση και με τα διαφανή αστάρια DUR, εξοικονομώντας έτσι ποσότητα τελικού χρώματος. Στεγνώνει γρήγορα και επαναβάφεται με υδατοδιαλυτά πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	Ματ.
Ειδικό βάρος	1,41-1,44 kg/lt.
Απόδοση	8-10 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση.
Αραίωση	Έως 20% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες.
Επαναβαφή	Επαναβάφεται 4 ώρες μετά την εφαρμογή του.
VOC class	α. «Σφραγιστικά Αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 450 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 440 gr/lt. Β. «Συνδεδετικά Αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC=750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 550 gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Απόχρωση	Λευκό. Να αποφεύγεται ο χρωματισμός του SMALTOX mono χωρίς λήψη ιδιαιτέρων οδηγιών.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε SMALTOX mono σε μία ή δύο στρώσεις. Επαναβάφεται με πλαστικό χρώμα SMALTOPLAST extra, SMALTOPLAST 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ και οποιοδήποτε ακρυλικό ή πλαστικό ή χρώμα της VECHRO.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της βαφής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8-30° C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προμηθευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγός δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.